



# Produkt datablad

## hz fill

---

**Materialebasis:**

Gipsbaseret pulver med lette fyldstoffer.

---

**Farve:**

Lys grå

---

**Emballagestørrelse:**

10 kg spand

---

**Forbrug:**

ca. 0,150 – 0,250 liter/m<sup>2</sup>

---

**Brugstid:**

ca. 30 minutter ved +20 grader

---

**Brandklasse:**

ikke brandbart

---

**Lagering:**

Holdbar i minimum 9 måneder ved tæt, lukket original emballage.

---

**Udførelse:**

Spartelmassepulveret strøs i en balje med rent, koldt vand. Der anvendes så meget pulver, at der dannes tørre øer af pulver på vandoverfladen (maksimalt 2,5 kg pulver til ca. 1,2 liter vand).

Efter 2-3 minutters "modning" og uden yderligere tilsætninger gennemrøres massen med egnet værktøj (spartel, spandske eller lign.) til en ensartet, klumpfri, pastaagtig konsistens.

Der må ikke anvendes El-mixer til blanding/oprøring af Uniflott.

Bland kun så meget spartelmasse, som der kan anvendes indenfor maksimalt 30 minutter.

Spartelmassen begynder at hærde efter ca. 45 minutter. Der må under ingen omstændigheder tilsættes vand til en blanding, der er begyndt at hærde, da dette kan medføre revnedannelser i det færdige spartelarbejde.

Fillen kan påføres med el-fugepistol eller egnet pose. Den lægges som en fuge med overfyldning i Samlingerne.

Overskydende materiale skrubes af efter 30-45 minutter, og kan slibes efter en time.

---

**Rengøring:**

Værktøj rengøres i vand inden afhærdning, og restmateriale må ikke hældes i kloakken eller afløb, da binderen hærder også under vand.

---

**Forhold på pladsen:**

Temperatur ved påføring og tørring skal ligge mellem 15- og 30 grader celsius.  
Fugten må ikke overstige 60% RF grundet tørring.

---

**Tørretid:**

Gennemhærdet efter 24 timer ved 20 grader celsius og max 60% RF, men kan overpudsnes efter 1-2 timer.

---

**MAL-Kode**

00-1 (1993)

---

**Henvisninger:**

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til enhver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.

---