



Produkt datablad

hz lim S1

Anvendelsesområde:

hz lim bruges til klæbning af hz akustikplade 015 til 025 på indvendige overflader som gips, beton og tidligere malede overflader.

Materialebasis:

1-komponent vandbaseret lim

MAL-kode (1993):

00 - 1

Emballagestørrelse:

10 kg

Farve:

Klar, farveløs

Forbrug:

Ca. 0,600-0,800 kg/m²

Brandklasse:

Ikke brændbar

Opbevaring:

Tåler ikke frost. Opbevares ved minimum +5° C og max 30° C og beskyttet mod direkte sol

Udførelse:

Underlaget skal være rent, tørt og fri for støv og fedt. Underlaget skal grundes med hz isogrunder inden opklæbning. Sørg for god afdækning af ikke opklæbede områder
Klæber påføres med lammeuldsrulle eller hz sprøjtemaskine i et jævnt lag på overfladen, og akustikplade ilægges den våde masse. Sørg for at pladerne er presset godt ned i den våde klæber for at undgå luftbobler. Læs leverandør instruktioner

Forhold på pladsen:

Temperatur ved påføring og tørring skal ligge mellem +15°C og +30°C. Må ikke påføres ved temperatur under +8°C. Fugten må ikke overstige 60% RF grundet tørring. Sørg for god ventilation ved påføring

Åbentid:

Er åben 5-7 min.

Hærdet efter 24 timer med 20 gr. og max 65% RF.

Rengøring af værktøj:

Rengøres umiddelbart i lunken vand efter brug. Indtørret lim kan kun fjernes mekanisk eller ved hjælp af acetone el. lignende opløsningsmidler

Henvisninger:

information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normalt tilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til en hver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.